

Tape now!

STRETCH FILM

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Stretch Film

Muestra de prueba: 0.020mm Espesor X 500mm Ancho

Mediciones	Unidad	Requerimientos Estandar	Resultados	Evaluación
Apariencia	---	---	Sin arrugas en la superficie, sin "agujeros", aceite, impurezas, superficie plana	Aprobada
Ancho	mm	480	481.6	Aprobada
Proporción	g/m	0.92	0.92	Aprobada
Espesor	mm	0.02	0.02	Aprobada
Resistencia a la Tracción	Mpa	Longitudinal ≥ 41.2 Transversal ≥ 25.6	Longitudinal ≥ 40.1 Transversal ≥ 26.2	Aprobada
Elongación al Punto de Ruptura %	%	Longitudinal ≥ 410 Transversal ≥ 650	Longitudinal ≥ 428 Transversal ≥ 612	Aprobada
Viscosidad	N/CM2	≥ 0.82	≥ 0.82	Aprobada
Resultado del Test	1. Test de Apariencia, ancho y espesor fueron realizados bajo temperatura de $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ y una Humedad Relativa de $(50 \pm 5)\%$. 2. Test de Resistencia a la tracción y elongación fueron realizados bajo temperatura de $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ y una Humedad Relativa $(60-70)\%$			